



Bezropuszczalnikowy impregnat do barwionych elementów betonowych

Multiphob– LFW 30

Art. – Nr. 11.103.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- Wodny, nie tworzący filmu, hydrofobizujący środek impregnujący do późniejszego nakładania na barwione elementy betonowe oraz beton licowy.

WŁAŚCIWOŚCI :

Dzięki odporności na proces żółknięcia oraz działanie promieni UV, a także właściwościom chroniącym przed sklejeniem Multiphob – LFW 30 długotrwale impregnuje bardzo chłonne powierzchnie betonu. W przypadku zastosowania przy produkcji elementów barwionych pogłębia ich kolor.

Multiphob – LFW 30 umożliwia na powierzchni betonu

- redukcję kapilarnej chłonności
- hydrofobizację i pogłębienie koloru
- ochronę przed wykwitami wtórnymi
- ochronę przed mrozem i solą do roztopiania
- ochronę przed zabrudzeniami, porostami i mchem
- ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych

DANE TECHNICZNE:

Baza surowcowa:	tenzyd/ krzemian mieszanka
kolor:	zielony
forma:	płynna
wartość PH :	12,0 ± 14,0
gęstość (przy 20 °C):	1,05 ± 1,06 g/cm ³
temperatura obróbki:	powyżej +5°C
trwałość:	ok. 12 miesięcy

DOZOWANIE:

Zalecane dozowanie:

Nierozcieńczony środek w zależności od chłonności podłoża przy dozowaniu od 200 g - 400 g/m² rozłożyć na powierzchni betonu. Nanosić metodą natryskową lub za pomocą wałka ze skóry jagnięcej.



KARTA TECHNICZNA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBRÓBK:

- Poddawane działaniu środka Multiphob – LFW 30 podłoże związane cementowo powinno być suche, chłonne i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzeń pochodzenia olejowego lub tłuszczowego jak i wszelkiego rodzaju innych zabrudzeń i kurzu
- Impregnat Multiphob – LFW 30 może być nakładany na powierzchnię betonu najwcześniej 24 godziny po jego wykonaniu (powierzchnia musi być odpowiednio chłonna)
- Przed nałożeniem impregnatu Multiphob – LFW 30 powierzchnię należy gruntownie oczyścić za pomocą środka do czyszczenia MTC Reiniger A
- Środek nakładać za pomocą urządzenia natryskowego lub rolki.
- Świeżo nałożony produkt nie klei się i w zależności od panującej temperatury po ok. 6 godzinach staje się wodoszczelny odporność na działanie atmosferyczne osiąga najwcześniej po 12 godzinach.
- Całkowita impregnacja następuje po ok. 4 dniach (20°C)
- Po wykonaniu pracy wszystkie narzędzia użyte do nałożenia środka Multiphob – LFW 30 należy dokładnie umyć.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY:

- wymaga oznaczenia „Xi” drażniący (R36/38: drażni skórę i oczy)
- nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o transporcie
- WGK 1 (samodzielna klasyfikacja) niskie zagrożenie skażenia wody
- przestrzegać zaleceń na karcie informacyjnej produktu

FORMY DOSTAWY:

30 kg	bańka PVC (produkt fabryczny)
230 kg	beczka plastikowa (produkt fabryczny)
1000 kg	kontener netto

Dostawa w zbiornikach możliwa po uzgodnieniu

WSKAZÓWKA:

Przy użyciu naszych wyrobów należy zachować ogólne zasady higieny pracy. Surowce podczas obróbki i produkowane wyroby podlegają surowym kontrolom fabrycznym. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w sensie innowacji technologicznych. Nadzór ogólny dokonywany jest przez państwowe stacje kontroli. Wszelkie dane podane są dla przykładu znormalizowanego i podane według najlepszej wiedzy. Nie można ustalać bezpośredniej odpowiedzialności prawnej ze wskazówek tej instrukcji technicznej. Należy zwrócić uwagę, że nasze produkty i procedury wymagają kontroli pod kątem Państwa przydatności.

STAN:

07/06

Adolf – Oesterheld – StraÙe 1
97337 Dettelbach
www.mtc-chemie.com
www.harox.pl
33-874-36-60

M-TM-002
DM-08.05



Tel: 09324 / 91 91 0
Fax: 09324 / 91 91 55
info@mtc-chemie.com

KARTA TECHNICZNA

Adolf – Oesterheld – Straße 1
97337 Dettelbach
www.mtc-chemie.com
www.harox.pl
33-874-36-60

M-TM-002
DM-08.05



Tel: 09324 / 91 91 0
Fax: 09324 / 91 91 55
info@mtc-chemie.com